

Metylan spezial

Struktúra tapéták, fűrészporos és speciális tapéták ragasztója

JELLEMZŐK

- ▶ **Univerzális**
- ▶ **Nagyfokú ragasztási szilárdság**
- ▶ **Rendkívül jó ellenálló képesség nedvességgel szemben**
- ▶ **A magas kezdeti tapadás ellenére jól korrigálható**
- ▶ **A tapéta hátoldalára könnyen felhordható**
- ▶ **A hőmérsékletingadozásnak jól ellenáll, cement- és mészálló**
- ▶ **Könnyen bekeverhető és könnyen felhordható**
- ▶ **Csomómentesen elkeverhető**
- ▶ **Géppel könnyen felhordható**
- ▶ **Biztonságos és tartós tapétázást biztosít**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Optimális ragasztó struktúra tapétákhoz, fűrészporos tapétákhoz, vinil-tapétákhoz, természetes anyagból készült tapétákhoz, fotónyomatokhoz, tekkókhoz, tekercses makulatúra tapétákhoz, mindenfajta papírtapétához, speciális tapétákhoz, textiltapétákhoz, prégelt tapétákhoz.

ALKALMAZÁS

Az alapfelület előkezelése: Az alapnak simának, száraznak, tisztának, nedvszívó- és hordozóképesnek kell lennie. A falakat és a plafont alaposan tisztítsuk meg. A régi tapétát Metylan Tapétaleoldóval távolítsuk el. A réseket és a repedéseket Metylan Réskitöltő glettanyaggal ki kell egyenlíteni. Amennyiben szükséges, az alapfelületet Metylan Felületsimító glettanyaggal, simítsuk át. Erősen nedvszívó alapot Metylan Spezial tapétaragasztó és víz 1:40 arányú keverékével ajánlatos előkezelní.

A ragasztó bekeverése: A doboz tartalmát hideg vízben elkeverjük (lásd keverési arány táblázatot). Kb. 2-3 perc múlva felkeverjük, majd 20 perc után ismét erőteljesen átkeverjük, ezzel a Metylan Spezial felhasználásra kész. Metylan Ovalit T tapétaragasztó 20%-os hozzáadásával növelhetjük a nedvességállóságot és a ragasztóerőt (1 doboz Metylan Ovalit T minden doboz Metylan Spezialhoz).

Tapétázás: a) Tapéták és fűrészporos tapéták: A tapétát egyenletesen be kell kenni ragasztóval, össze kell hajtani és puhulni kell hagyni. Végül fel kell hordani.

b) Struktúra tapéták: A tapétát egyenletesen be kell kenni ragasztóval, a közepe felé egyszer összehajtani és feltekerni. Elegendő puhulási idő után (kb. 10 perc) ütköztetve felhordani, hengerrel vagy spaklival a levegőbuborékokat kisimítani.

c) Diszperziós ragasztó hozzáadása: Metylan Ovalit T 20%-os hozzáadása emeli a ragasztási szilárdságot ill. a nedvességgel szembeni ellenállást. Ezenkívül az Metylan Ovalit T hozzákeverése az egészben lehúzzható tapéták esetében azok eltávolítása után, szakszerű feldolgozás esetén megkönnyíti a fennmaradó papírrétegre való újbóli tapétázást.

d) Egyéb: Átlapolással történő felhordás esetén (papír hátoldalú vinil tapéták esetében) pl. sarkokban, kandallók, ablakok mellett a tubusos Metylan tapéta utánjavító és szélragasztó használatát ajánljuk.

FONTOS TUDNIVALÓK

A szerszámok hideg vízzel tisztíthatók.

A ragasztómaradványokat a tapétáról tiszta vízzel, szivacsosal óvatosan kell lemosni.

Biztonsági intézkedések nem szükségesek.

Tárolás: Normál körülmények között, száraz helyen.

Eltarthatósági idő: lásd a dobozon feltüntetve.

Az üres csomagolóanyag, a ragasztómaradékok a háztartási hulladékba üríthetők, ill. használt papírként újra hasznosíthatók. Csatornába önteni nem szabad.

A tapéta gyártójának használati utasítását mindenkor figyelembe kell venni.

MŰSZAKI ADATOK

Alapanyag:	Műgyanta erősítésű metilcellulóz
Térfogatsúly:	500–600 g/l
Oldhatóság:	Hideg vízben, kb. 20 perc alatt
A vizes oldat pH értéke:	Semleges (7 körül)
Az oldat színe:	Tejfehér
Az oldat állaga:	Sűrű

KEVERÉSI ARÁNYOK ÉS KIADÓSSÁG

Alkalmazási terület	Keverési arány	Egy csomaghoz szükséges vízmennyiség (liter)	A csomag tartalmával ragasztható felület	
			tekercs	m ²
Fal-előkészítés	1:40	8	–	60-80
Tapétázás	1:20	4	4-5	22-26 (4-5 tekercs)
Fűrészesporos tapéták	1:20	4	2	22-26 (2 tekercs)

KISZERELÉS

Csomagolás: 200 g dobozonként

Gyűjtőcsomagolás: 40 db / karton

ÖSSZETÉTEL

Műgyantával ellátott kiváló minőségű metilcellulóz.

Származási hely:

Németország

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.